

# Materialspezifikationen

## GWK Kuhlmann SILVER-System

Eigenschaften	Wert	Einheit	Richtlinie / Norm
Material Innenkern Kaschierung	Polyisocyanurate-Schaum PET-Verbundfolie 0,330	mm	
Farbe Innenkern Kaschierung	Grau silber		
spez. Raumgewicht	65-80	g/l oder kg/m <sup>3</sup>	EN 1602
Anwendungstemperatur	-20 bis +150	°C	
Wärmeleitfähigkeit +10°C +40°C	0,025 0,029	W/mK	EN 12667
Wärmeleitfähigkeit +10°C +40°C	0,035 0,039	W/mK	EN 14308
Baustoffklasse	B2 E		DIN 4102 EN 13501-1
Toleranzen	v/L		DIN ISO 2768-1
Konformität			GEG Anlage 8 / EnEV

Hinweis: die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte. All Informationen und Daten wurden mit großer Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Es kann jedoch keine Versicherung, Garantie oder Zusage im Hinblick auf Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der gegebenen Daten gegeben werden.

Stand: 02-2024

