GWK KUHLMANN
Technische Dämmsysteme

Materialspezifikationen
GWK Kuhlmann EPP-Box

Eigenschaften	Wert	Einheit	Richtlinie / Norm
Material	Expandiertes Polypropylen		
Farbe	anthrazit oder silbergrau		
spez. Raumgewicht	45-50	g/l oder kg/m3	EN 1602
Anwendungstemperatur	Wärme bis +110	°C	
Wärmeleitfähigkeit +10°C	0,035	W/mK	EN 12667
Baustoffklasse	B2 E		DIN 4102 EN 13501-1
Toleranzen	v		DIN ISO 2768-1
Konformität			EnEV Anlage 5

Hinweis: die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte. All Informationen und Daten wurden mit großer Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Es kann jedoch keine Versicherung, Garantie oder Zusage im Hinblick auf Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der gegebenen Daten gegeben werden.



GWK KUHLMANN GMBH
Franz-Kleine-Str. 16
33154 Salzkotten

Telefon +49 (0)5258 98360
Fax +49 (0)5258 983649

Email info@gwk.de
Web www.gwk.de

Ust-IdNr DE 126 330 522
St-Nr 339/5818/0362